Add: Building 2, Pangjin Industrial Park, No.1801 Pangjin Road, Wujiang District, Suzhou City, China

Tel: +86-512-63636108 Fax: +86-512-63636128 E-mail: carrie@siltechnm.com

SD-908 силиконовый

пеностабилизатор

Описание продукта:

SD-908 является негидролизующимся среднеактивным силиконовым пеностабилизатором, применяемым для производства средне- и высокоплотных эластичных полиуретановых пен, а также пен,

производимых на оборудовании с медленным вызреванием, и

формованных пен. Может широко применяться для различных систем

для непрерывной и стендовой технологии заливки, а также для

нормальной заливки ящичного типа.

Характеристика продукта:

• Средне-эффективный силиконовый пеностабилизатор, эффективно стабилизирующий рост пены.

• При добавлении вспомогательного вспенивающего агента (таким

как метиленхлорид), может быть использован для производства

средне- и высокоплотных эластичных пен, обладая отличной

производительностью.

Подходит для пен нормальной плотности от 10 кг/м³ до 45 кг/м³.

• Подходит для средне- и высокоплотных пен с медленным

вызреванием.

• Хорошая воздухопроницаемость и узкий градиент плотности.

Address: Building 2, Pangjin industrial Park, No. 1801 Pangjin Road, Wujiang District, Suzhou

City, China

Tel: 0512-63636108 Fax: 0512-63636128

Add: Building 2, Pangjin Industrial Park, No.1801 Pangjin Road, Wujiang District, Suzhou City, China
Tel: +86-512-63636108 Fax: +86-512-63636128 E-mail: carrie@siltechnm.com

Физические свойства:

Параметр	Величина
Внешний вид	Прозрачная вязкая жидкость
Величина рН при 25 °C	4.0 - 7.0
Вязкость при при 25 °C,	1000 ± 200
mPa*s	
Плотность при 25 °C, г / см³	1,02 ± 0,05
Содержание влаги, %	≤ 0.15

Хранение и использование:

- 1. Хранить в сухом прохладном месте. Мы гарантируем срок годности не менее 12 месяцев с момента поставки при условии, что материал хранится в заводских запечатанных контейнерах и защищен от экстремальных погодных условий. Он также может быть использован по истечении 12 месяцев по итогам успешного тестирования.
- 2. Данный продукт является растворимым в воде, при попадании, пожалуйста, используйте воду для его смывки.
- 3. Продукт может стать более мутным, что не будет влиять на его использование, после нагревания до 30°C он восстанавливает прозрачность.

Упаковка:

Металлические бочки по 210 кг нетто или пластиковые кубы по 1000 кг нетто. В случае специальных требований доступны пластиковые канистры по 25 кг нетто.

Address: Building 2, Pangjin industrial Park, No. 1801 Pangjin Road, Wujiang District, Suzhou City, China

Tel: 0512-63636108 Fax: 0512-63636128